

УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДиКос»
Генеральный директор
Стрелов И.Н.
«24» _____ 2021 г.



СПЕЦИФИКАЦИЯ № К-1-105040

«Флакон 0,5л белый Дракон (триггер)»

2021 год

Наименование изделия	Флаконт 0,5л белый Дракон (триггер)
Артикул	105040
Нормативный документ	Технический регламент ТР ТС 005/2011
	ТУ 2297-103-04001396-2005
	Спецификация № К-1-105040
Область применения	Для упаковывания и хранения товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, технических масел и смазок, продукции промышленного и бытового назначения.
Сырье:	Полиэтилен высокой плотности (ПЭНД)
	Краситель –согласно заказу.
Габаритные размеры	Согласно чертежу. Приложение №1 к настоящей спецификации
Показатели качества	Согласно таблице 1 настоящей спецификации.

Таблица 1

№	Наименование	Норма для изделия	Метод контроля
1	Внешний вид	Поверхность тары должна быть ровная, без вмятин, сквозных отверстий, трещин, пузырей и царапин, ухудшающих товарный вид упаковки. Не допускается деформация корпуса тары внутри по линиям смыкания пресс-форм и боковым поверхностям. Внутренняя и наружная поверхности должны быть сухими и чистыми.	ГОСТ 33756-2016, п.9.2
2	Цвет	Согласно утвержденному эталону-образцу	визуально
3	Масса изделия, г	43,5 ± 1,5	ГОСТ 33756-2016, п.9.6
4	Геометрические размеры	Соответствие рабочему чертежу и образцу-эталону	ГОСТ 33756-2016, п.9.3
5	Вместимость, мл	500 ± 2%	ГОСТ 33756-2016, п.9.5
6	Стойкость к горячей воде	Тара, наполненная водой, нагретой до температуры +70±5°С, и выдержанные не менее 6 часов при температуре окружающей среды (20°С), не изменяет своей формы и цвета.	ГОСТ 33756-2016, п.9.11
7	Герметичность	Наполненная и укупоренная тара, укладывается на боковую поверхность (горловиной вниз) и выдерживается в таком положении в течение 2 часов. Не допускается вытекание продукта или появление его следов из-под крышки	ГОСТ 33756-2016, п.9.7
8	Механическая прочность	Тара, наполненная водой, сохраняет герметичность при 2-х падениях с высоты 1,0 м на ребро и дно.	ГОСТ 33756-2016, п.9.8
9	Химическая стойкость	Изделие должно быть стойким к проницаемости органических растворителей и агрессивных сред	ГОСТ 33756-2016, п.9.12
Гарантийный срок хранения изделия		12 месяцев со дня изготовления	
Условия транспортирования и хранения		Хранить в закрытых, чистых, сухих помещениях, предотвращая попадание влаги и прямых солнечных лучей; на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов; на стеллажах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см; в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислоты, щелочи и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; при температуре от 5°С до 30°С и относительной влажности от 20% до 80%.	

Приложение №1 к Спецификации № К-1-105040
(обязательное)

